

- Para sistemas acuosos en el sector de los recubrimientos para pisos industriales
- El material portador es un glicol polipropilénico con una resina epoxídica soluble en el agua
- Buena elaboración también con humedad
- Preparaciones basadas en pigmentos orgánicos y anorgánicos
- Solideces y resistencias (p. ej. a la luz, intemperie o temperatura) de las preparaciones disponibles en distintos grados de solidez

**Aplicaciones preferentes:** En la zona exterior, recubrimientos de capas gruesas y delgadas de pisos

<b>Índice de color</b>	<b>Nombre del producto</b>	<b>Concentración de pigmentos</b>
PB 15:3	Vocaflex-EP azul	50 %
PBk 7	Vocaflex-EP negro	35 %
PBk 11	Vocaflex-EP negro de óxido I7	60 %
PG 7	Vocaflex-EP verde	47 %
PO 73	Vocaflex-EP orange	36 %
PR 122	Vocaflex-EP rosado	33 %
PR 254	Vocaflex-EP rojo	38 %
PW 6	Vocaflex-EP blanco	65 %
PY 42	Vocaflex-EP amarillo de óxido	66 %
PY 74	Vocaflex-EP amarillo	50 %