

- Teñido de resinas de poliuretano
- El material portador es un polioli poliéter o un polioli poliéster
- Ambos tipos de polios son bien compatibles con PUR
- Alta intensidad de color
- La viscosidad es ajustable
- Preparaciones disponibles basadas en pigmentos orgánicos y anorgánicos, así como óxidos de hierro transparentes
- Las exigencias técnicas como resistencia a la luz y a la intemperie, así como a la temperatura y a la migración de las perparaciones están disponibles con distintos grados de solidez

Aplicaciones preferentes:

Industria de la construcción: Campos deportivos (césped sintético), pisos deportivos en general, recubrimiento de pisos industriales

Industria química: Espuma de PUR

Industria de los adhesivos: Teñido de adhesivos, adhesivos de PUR

Industria del plástico: Plásticos celulares para la industria y el hogar, artículos técnicos, superficies de contacto para abrepuestas, aparatos de gimnasia para el tiempo libre, carcasas de altavoces, carcasa de ordenadores

Industria de las lacas: Conservantes de madera para muebles de jardín

Industria del mueble: Cantos de mesas, molduras para cocina, muebles de trabajo

para poliol poliéter:

Índice de color	Nombre del producto	Concentración de pigmentos
PB 15:1	Vocaplast-P azul	10 %
PB 15:3	Vocaplast-P azul	20 %
PB 29	Vocaplast-P azul	60 %
PG 17	Vocaplast-P verde óxido	50 %
PG 7	Vocaplast-P verde	20 %
PR 101	Vocaplast-P rojo	55 %
PR 112	Vocaplast-P rojo	20 %
PR 122	Vocaplast-P rojo	20 %
PR 254	Vocaplast-P rojo	35 %
PR 57:1	Vocaplast-P rojo	20 %
PV 23	Vocaplast-P violeta	20 %
PY 13	Vocaplast-P amarillo	18 %
PY 184	Vocaplast-P amarillo	50 %
PY 42	Vocaplast-P amarillo óxido	50 %
PY 74	Vocaplast-P amarillo	30 %
PY 83	Vocaplast-P amarillo	17 %
PBk 11	Vocaplast-P negro	50 %
PW 6	Vocaplast-P blanco	60 %

para polioli poliéster:

Índice de color	Nombre del producto	Concentración de pigmentos
PB 15:1	Vocaplast-P azul	25 %
PB 15:3	Vocaplast-P azul	20 %
PB 29	Vocaplast-P azul	50 %
PG 17	Vocaplast-P verde óxido	50 %
PG 7	Vocaplast-P verde	27 %
PO 34	Vocaplast-P anaranjado	20 %
PR 101	Vocaplast-P rojo	50 %
PR 112	Vocaplast-P rojo	25 %
PR 122	Vocaplast-P rojo	15 %
PY 184	Vocaplast-P amarillo	54 %
PY 42	Vocaplast-P amarillo óxido	35 %
PY 74	Vocaplast-P amarillo	20 %
PY 83	Vocaplast-P amarillo	20 %
PBk 11	Vocaplast-P negro	50 %
PBk 7	Vocaplast-P negro	10 %
PW 6	Vocaplast-P blanco	65 %